

Sikanol®

น้ำยาผสมปูนทรายสำหรับปูนก่อ ปูนฉาบ (แทนปูนขาว)

คุณลักษณะ	Sikanol® (ซีกันอล) เป็นน้ำยาเพิ่มการลื่นไหลและสารกักกระจายฟองอากาศ (plasticize and airetrainer) ใช้งานง่ายและใช้ได้ทันที น้ำยาจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะ และการลื่นไหลตัวของปูนซีเมนต์ ทราย ใช้ในงาน ก่ออิฐ ฉาบปูนให้ดีขึ้น
การใช้งาน	ผสม Sikanol® ลงในน้ำก่อนที่จะนำมาผสมกับปูนซีเมนต์และทราย เพื่อให้ได้มอร์ต้าคุณภาพสูง สำหรับ ก่ออิฐ คอนกรีตบล็อก หรือในงาน ฉาบตกแต่งผิว
คุณประโยชน์	Sikanol® จะช่วยลดความตึงผิวในมอร์ต้าทำให้น้ำที่ผสมมีโอกาสทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ หรือทราย ได้อย่างสมบูรณ์ การปรับเพิ่มปริมาณทรายในส่วนผสมมอร์ต้าที่ได้จะยังคงมีค่าการยึดเกาะ ในตัวเองดีเหมือนเดิม <ul style="list-style-type: none">- ช่วยเพิ่มความสามารถในการฉาบ- ทำงานง่ายขึ้น และเกิดความสูญเสียน้อย- ทนต่อสภาพอากาศเย็นจัดได้ดี- ให้ค่ากำลังดีขึ้น- การยึดเกาะสูง- เพิ่มความคงทน
ปริมาณการใช้งาน	0.03 - 0.2% โดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์ (30 - 200 กรัม ต่อซีเมนต์ 100 กิโลกรัม)
วิธีการใช้งาน	ผสม Sikanol® ลงในน้ำสะอาด ก่อนผสม กับปูนซีเมนต์และทราย
ข้อแนะนำเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none">- หากผสมปูนทรายด้วยมือ อาจจะต้องเพิ่มปริมาณ Sikanol® ในขณะที่ผสม- ในกรณีที่ต้องการให้มอร์ต้าสำหรับการก่ออิฐมีค่ากำลังสูงๆ ควรตรวจเช็คปริมาณฟองอากาศ ในมอร์ต้าอย่างสม่ำเสมอ

Construction



ข้อมูลเชิงเทคนิค

สี	สีน้ำตาลอ่อน
ความถ่วงจำเพาะ	1.0 กก./ลิตร
การเก็บรักษา	เก็บไว้ได้นาน 1 ปีใน ภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิท และไม่ควรวางไว้มุมล่างแจ้งที่มีแสงแดดจัด
ขนาดบรรจุ	5 ลิตร / แกลลอน 25 ลิตร / แกลลอน 200 ลิตร / ถัง

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users should always refer to the most recent issue of the Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.



Sika (Thailand) Limited
Head Office
700/37 Moo 5 Bangpakong Industrial Park II,
Km.57 Bangna-Trad Rd., T. Klongtamhru,
Muang District, Cholburi 20000

Tel : +66 3821 4270-85
Fax : +66 3821 4286
E-mail : sikathai@th.sika.com
website : <http://www.sika.co.th>

Sikanol® 2/2

